



СИЛИКОН ЗА АКВАРИУМ

Дата: 14.11.2014

Страницы: 1 из 1

Технически характеристики:

Основа	Полисилоксан
Консистенция	Паста
Система на втвърдяване	Влажност
Формиране на външния слой (20°C/65% отн. влажност)	Около. 7 min.
Скорост на втвърдяване (20°C/65% отн. Влажност)	Около 2 мм/24ч
Твърдост (DIN 53505)	25 ± 5 шорА
Специфично тегло (DIN 53479)	Около 1,03г/мл
Температурна устойчивост	-60°C до +180°C
Еластично възстановяване (ISO 7389)	> 90 %
Максимална деформация	25 %
Коефициент на еластичност 100 % (DIN 53504)	0,48 N/mm ²
Максимално разтягане (DIN 53504)	2,00 N/mm ²
Удължаване при чупене (DIN 53504)	800 %

Описание на продукта:

Силиконът за аквариуми е висококачествен еластичен 1-компонентен уплътнител на основата на силиконови полимери за конструкция на аквариуми и терариуми.

Характеристики:

- Много лесно нанасяне
- Постоянен цвят, UV-устойчив
- Остава еластичен след изсъхване
- Много добро залепване на стъкло
- Напълно неутрален след

Приложения:

- Стъклени конструкции – аквариуми и терариуми
- Залепване на стъклени конструкции
- Ремонти на аквариуми и терариуми

Опаковка:

Цвят: прозрачен, черен
Опаковка: флакон 310 мл

Съхранение:

12 месеца в неотворена опаковка на хладно и сухо място при температури между +5°C и +25°C.

Повърхности:

Тип: стъкло

Състояние на повърхността: повърхността трябва да бъде чиста, суха, обезпрашена и обезмаслена

Подготовка: без нужда от предварителна подготовка

Преди употреба препоръчваме предварителен тест за съвместимост

Забележка: Директивите, съдържащи се в тази документация, са в резултат на нашите тестове и на опита ни, и са представени добросъвестно. Поради разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой възможни приложения, които са извън нашия контрол, ние не може да поемем каквито и да било отговорности за получените резултати. Във всеки случай се препоръчва да се извършват предварителни тестове.

Нанасяне:

Метод: пневматичен пистолет за силикон
Температура на нанасяне: +5°C до +35°C

Почистване: с бял спирт веднага след употреба
Накрая: със сапунена вода преди образуване на слой

Възстановяване: Със силикон за аквариум

Забележки:

Въпреки че, силиконът за аквариуми е ацетатен силикон, продуктът не е отровен за животни след втвърдяване, така че с него могат да бъдат конструирани всячки видове аквариуми, които ще бъдат годни за живот на всички видове риби.

Подходящ единствено за аквариуми построени според DIN32622: макс.размери 200 x 60 x 60 см, използвайки точната дебелина стъкло. Приложете достатъчно укрепване, за да предотвратите огъването на стъклото.

Минималната дебелина на свързката трябва да бъде 1 мм. Не пълнете аквариума преди пълното втвърдяване.

Препоръки за безопасност:

Приложете обичайните хигиенни норми.
За повече информация вижте опаковката.