



Acryrub

Описание на продукта

Асгуб е комплект за бояджии "всичко в едно" за вътрешна и външна употреба. Асгуб е еднокомпонентен, боядисваем, пластично-еластичен уплътнител на базата на акрилна дисперсия. Благодарение на уникалния си състав, той минимизира риска от напукване, дори при много гъсти покриващи бои.

Характеристики

- Лесна за монтаж
- Не си променя цвета и е водоустойчив след втвърдяване
- Не се напуква
- Може да се боядисва с бои на водна основа
- Отлично залепване към много порести повърхности и алуминий

Приложения

- Уплътняване на фуги с максимално движение от $\leq 12,5\%$.
- Свързващи фуги в строителната индустрия.
- Фуги на первазите на прозореца, между цокли и стени, между зидария, ...



Технически данни

База/Основа	Акрилна дисперсия
Консистенция	Паста
Начин на втвърдяване	Физическо съхнене
Образуване на повърхностен слой	са. 20 минути
Плътност	са. 1.65 g/ml
Максимално допустима деформация	$\pm 12.5 \%$
Свиване след втвърдяване	$< 25\%$
Температура на приложение	$+5^{\circ}\text{C} \rightarrow +30^{\circ}\text{C}$
Температурна устойчивост	$-20^{\circ}\text{C} \rightarrow +80^{\circ}\text{C}$

Допълнителна информация: Времето за отстраняване на кожата и скоростта на втвърдяване може да варира в зависимост от факторите на околната среда като температура, влага и тип на субстратите.

Повърхности

- Състояние на повърхността/основата
Повърхността трябва да е твърда, чиста, суха, без прах и мазнини.
- Подготовка на повърхността/основата
Силно порестите повърхности трябва да се грундират с разреден Асгуб (1 част Асгуб + 2 части вода).
- Видове повърхности/основи
Асгуб има добро залепване към следните повърхности/основи: всички често срещани порести строителни основи. Асгуб няма добро залепване или не е подходящ за използване към битумни повърхности, стъкло. Препоръчваме предварителен тест за залепване и съвместимост към всяка повърхност.



Acryrub

Метод на приложение

- **Начин на приложение**
Не полагайте, ако се очаква дъжд или студ по време на процеса на втвърдяване.
- **Инструменти за нанасяне**
Нанесете Acryrub с ръчен или пневматичен пистолет.
- **Начин за почистване**
Преди втвърдяване, Acryrub може да се отстрани с вода от основи и инструменти. Втвърденият продукт може да бъде отстранен само механично.
- **Начин на завършване**
Завършете/оформете с шпатула или мистрия.
- **Метод за поправка/ремонт**
Ремонт/поправка със същия материал.

Препоръки за здраве и безопасност

Вземете предвид обичайната хигиена на труда. Вижте етикета на опаковката и информационния лист за безопасност за повече информация. Опасно! Спазвайте предпазните мерки за употреба.

Съдържание/опаковка

Цвят: Моля, направете справка с продуктовия каталог, уебсайта на Soudal или представител на Soudal.

Опаковка: Моля, направете справка с продуктовия каталог, уебсайта на Soudal или представител на Soudal.

Срок на годност: Най-малко 12 месеца в оригинална, неотворена опаковка, на хладно и сухо място за съхранение, при температури между +5°C и +25°C.

Стандарти и сертификати

- Етикет EC1 Plus: много ниски емисии

Размер на фугите

- Мин.ширина за фуги: 5 mm
Макс. ширина за фуги: 20 mm
Мин. дълбочина за фуги: 5 mm
Препоръка за размери при уплътнителни работи: ширина на фугата = дълбочина на фугата
- Използвайте PE уплътнително въже, преди да нанесете уплътнителя в големи фуги, за да избегнете 3-точково сцепление.

Забележки

- Не използвайте в приложения, където е възможно непрекъснато влияние на вода.
- Боядисваем с повечето видове боя.
- Боята трябва да е достатъчно еластична, за да позволи нанасяне върху пласто-еластичен уплътнител.
- Като се има предвид голямото разнообразие от видове бои, препоръчваме да се направи тест за съвместимост преди нанасяне.
- Когато е в опаковката, продуктът е временно устойчив на замръзване до -18°C.

Този лист с технически данни заменя всички предишни версии. Директивите, съдържащи се в тази документация, са резултат от нашите експерименти и опит и са изпратени добросъвестно. То е от общ характер и не представлява никаква отговорност. Поради разнообразието от материали и субстрати и големия брой възможни приложения, които са извън нашия контрол, не можем да поемем отговорност за получените резултати. Тъй като дизайнът, качеството на субстрата и условията на обработка са извън нашия контрол, не се поема отговорност по тази публикация. Отговорност на потребителя е да определи чрез собствени тестове дали продуктът е подходящ за приложението. Във всеки случай се препоръчва провеждането на предварителни експерименти. Производителят си запазва правото да променя продуктите без предизвестие.