



Акрил

Описание на продукта

Акрил е висококачествен, пластично-еластичен еднокомпонентен уплътнител за фуги на базата на акрилни дисперсии.

Характеристики

- Много лесен за нанасяне
- Много добра адхезия към повечето познати строителни материали
- Може да се боядисва след втвърдяване
- Без разтворители
- Без силикон

Приложения

- Фуги с движение до максимум 10%
- Уплътняване на (свързващи) фуги около прозорци и врати.
- За ремонт на малки дупки и пукнатини в мазилка, бетон, газобетонни блокчета, ...

Технически данни

База/Основа	Акрилна дисперсия
Консистенция	Паста
Начин на втвърдяване	Физическо съхнене
Образуване на повърхностен слой	са. 20 минути
Плътност	са. 1,70 g/ml
Максимално допустима деформация	10 %
Свиване след втвърдяване	< 25%
Температура на приложение	5°C → 30°C
Температурна устойчивост	-20°C → +80°C

Допълнителна информация: Времето за отстраняване на кожата и скоростта на втвърдяване може да варира в зависимост от факторите на околната среда като температура, влага и тип на субстратите.

Повърхности

- Състояние на повърхността/основата
Повърхността трябва да е твърда, чиста, суха, без прах и мазнини.
- Подготовка на повърхността/основата
Силно порестите повърхности трябва да се грундират с разреден Акрил (1 част Акрил + 2 части вода).
- Видове повърхности/основи
Акрил има добро залепване към следните повърхности/основи: всички често срещани порести строителни основи. Акрил няма добро залепване или не е подходящ за използване към естествен камък, битумни повърхности, стъкло, метал. Препоръчваме предварителен тест за залепване и съвместимост към всяка повърхност.



Акрил

Метод на приложение

- **Начин на приложение**
Не полагайте, ако се очаква дъжд или студ по време на процеса на втвърдяване. Нанесете продукта с помощта на ръчен, акумулаторен или пневматичен пистолет за уплътнители. Полагайте равномерно, без въздушни мехури, във фугата. Оформете фугата с помощта на шпатула и вода. Не позволявайте водата да влиза между ръбовете на фугата и уплътнителя, за да предотвратите загуба на адхезия.
- **Начин за почистване**
Преди да се втвърди, Акрил може да се отстрани с вода от непорести материали или инструменти. Втвърденият продукт може да бъде отстранен само механично.
- **Начин на завършване**
Завършете с мокра шпатула или нож за шпакловка.
- **Метод за поправка/ремонт**
Ремонт с Акрил.

Препоръки за здраве и безопасност

Вземете предвид обичайната хигиена на труда. Вижте етикета на опаковката и информационния лист за безопасност за повече информация. Опасно! Спазвайте предпазните мерки за употреба.

Съдържание/опаковка

Цвят: Моля, направете справка с продуктовия каталог, уебсайта на Soudal или представител на Soudal.

Опаковка: Моля, направете справка с продуктовия каталог, уебсайта на Soudal или представител на Soudal.

Срок на годност: 12 месеца в неотворена опаковка на хладно и сухо място за съхранение, при температури между +5°C и +25°C, Пазете от замръзване.

Размер на фугите

- Мин.ширина за фуги: 5 mm
Макс. ширина за фуги: 20 mm
Мин. дълбочина за фуги: 5 mm
Препоръка за размери при уплътнителни работи: ширина на фугата = дълбочина на фугата
- Използвайте РЕ уплътнително въже, преди да нанесете уплътнителя в големи фуги, за да избегнете 3-точково сцепление.

Забележки

- Не използвайте в приложения, където е възможно непрекъснато влияние на вода.
- Боядисваем с повечето видове боя.
- Боята трябва да е достатъчно еластична, за да позволи нанасяне върху пластоеластичен уплътнител.
- Като се има предвид голямото разнообразие от видове бои, препоръчваме да се направи тест за съвместимост преди нанасяне.

Този лист с технически данни заменя всички предишни версии. Директивите, съдържащи се в тази документация, са резултат от нашите експерименти и опит и са изпратени добросъвестно. То е от общ характер и не представлява никаква отговорност. Поради разнообразието от материали и субстрати и големия брой възможни приложения, които са извън нашия контрол, не можем да поемем отговорност за получените резултати. Тъй като дизайнът, качеството на субстрата и условията на обработка са извън нашия контрол, не се поема отговорност по тази публикация. Отговорност на потребителя е да определи чрез собствени тестове дали продуктът е подходящ за приложението. Във всеки случай се препоръчва провеждането на предварителни експерименти. Производителят си запазва правото да променя продуктите без предизвестие.